

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-289185

(43)Date of publication of application : 04.10.2002

(51)Int.Cl.

H01M 4/50
C01G 45/02
C25B 1/21

(21)Application number : 2001-085959

(71)Applicant : TOSOH CORP

(22)Date of filing : 23.03.2001

(72)Inventor : TAKAHASHI KENICHI
CHIBA KAZUYUKI
TSUYOSHI TORU
ICHIDA MASANORI

(54) ELECTROLYTIC MANGANESE DIOXIDE POWDER, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrolytic manganese dioxide powder having a large specific surface area, together with its manufacturing method, which is used as a positive electrode active material for an alkali manganese battery.

SOLUTION: The electrolytic manganese dioxide powder has a maximum particle size of 100 μm or less while the number of particles whose diameter is 1 μm or larger is less than 15%, with its median size being 20-60 μm . A specific surface area is 50 m^2/g or larger when measured by a mixed gas adsorption process of nitrogen and helium after the powder is deaerated in the nitrogen at 150° C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-289185

(P2002-289185A)

(43) 公開日 平成14年10月4日 (2002. 10. 4)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト* (参考)
H 0 1 M 4/50		H 0 1 M 4/50	4 G 0 4 8
C 0 1 G 45/02		C 0 1 G 45/02	4 K 0 2 1
C 2 5 B 1/21		C 2 5 B 1/00	B 5 H 0 5 0

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願2001-85959 (P2001-85959)

(22) 出願日 平成13年3月23日 (2001. 3. 23)

(71) 出願人 000003300

東ソー株式会社

山口県新南陽市開成町4580番地

(72) 発明者 高橋 健一

山口県新南陽市土井二丁目15-4

(72) 発明者 千葉 和幸

宮崎県日向市大字日知屋55-2

(72) 発明者 津吉 徹

宮崎県日向市大字日知屋55-2

(72) 発明者 市田 正典

宮崎県日向市大字日知屋55-2

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電解二酸化マンガン粉末およびその製造法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 本発明は、特にアルカリマンガン乾電池の正極活物質として使用される電解二酸化マンガン粉末が、広い比表面積を有する電解二酸化マンガン粉末とその製造法を提供する。

【解決手段】 最大粒子径が100 μm以下、1 μm以下の粒子の個数が15%未満で、かつそのメジアン径が20 μm以上60 μm以下の範囲にある電解二酸化マンガン粉末であって、該粉末を窒素中150℃で脱気した後、窒素とヘリウムの混合ガス吸着法により測定した比表面積が50 m²/g以上であることを特徴とする電解二酸化マンガン粉末。

【特許請求の範囲】

【請求項1】最大粒子径が100μm以下、1μm以下の粒子の個数が15%未満で、かつそのメジアン径が20μm以上60μm以下の範囲にある電解二酸化マンガ粉末であって、該粉末を窒素中150℃で脱気した後、窒素とヘリウムの混合ガス吸着法により測定した比表面積が50m²/g以上であることを特徴とする電解二酸化マンガ粉末。

【請求項2】請求項1記載の電解二酸化マンガ粉末であって、該粉末5gを直径2cmの円盤状に圧力Pで成形した場合の粉末成形体密度ρが以下の関係式(1)の範囲にある電解二酸化マンガ粉末。

$$\rho < (0.2 \times P + 2.5) \quad (1)$$

(ここでρは粉末成形体密度(g/cm³)、Pは粉末成形体を作製する際の圧力(ton/cm²)で、1 ≤ P ≤ 3である。)

【請求項3】電解二酸化マンガ粉末を製造するに際し、2価マンガンの濃度が60g/l〜80g/l、硫酸の濃度が20g/l〜60g/l、温度が90℃以上である硫酸マンガと硫酸の水溶液を電解液として、陽極と陰極を備えた電解槽内で、50A/m²以上の範囲の電解電流密度で電解を行い、陽極上に電析固着した電解二酸化マンガ析出物を剥離して得られる塊状の電解二酸化マンガを粉砕した後、分級することを特徴とする請求項1乃至2記載の電解二酸化マンガ粉末の製造法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえばマンガ乾電池、特にアルカリマンガ乾電池において、正極活物質として使用される電解二酸化マンガの特定性状を有する電解二酸化マンガ粉末およびその製造法に関する。

【0002】

【従来の技術】電解二酸化マンガ粉末は、たとえばマンガ乾電池またはアルカリマンガ乾電池の正極活物質として知られており、保存性に優れかつ安価であるという利点を有する。

【0003】特に、電解二酸化マンガ粉末を正極活物質として用いるアルカリマンガ乾電池は、重負荷での放電特性に優れていることから電子カメラ、携帯用テープレコーダー、携帯情報機器、さらにはゲーム機や玩具にまで幅広く使用され、近年急速にその需要が伸びてきている。しかしながら、アルカリマンガ乾電池は、放電電流が大きくなるに従い正極活物質である電解二酸化マンガ粉末の利用される量が低下し、また放電電圧が低下するために放電容量が大きく損なわれるという課題がある。言い換えると、大電流を使用する機器にアルカリマンガ乾電池を用いると充填されている正極活物質である電解二酸化マンガが十分に使用されず使用時間

が短くなるという欠点を有している。

【0004】アルカリ乾電池における電解二酸化マンガ(MnO₂)の放電反応は以下の反応式(2)で放電する。

【0005】



(2)式から明らかなように電解二酸化マンガは電解液であるアルカリ水溶液中の水から供給されるH⁺(プロトン)を消費しながら進行する。すなわち、電解二酸化マンガの放電反応に際しては水の供給が不可欠であると共に電解二酸化マンガが速やかにH⁺と反応をする必要がある。

【0006】このことから、大電流で使用する機器に用いられるアルカリ乾電池における電解二酸化マンガの利用効率低下と言う課題の最も有効な解決手段は、電池内に充填されている電解二酸化マンガの利用効率を増加させるために広い比表面積を有し、H⁺(プロトン)との十分な反応面積を確保するために、特に大電流放電アルカリマンガ乾電池用途の電解二酸化マンガ粉末は、十分に広い比表面積が要求される。しかしながら、従来の電解二酸化マンガ粉末の比表面積は高々40m²/gであり、大電流放電における充分な利用効率を得ることが困難であった。

【0007】さらに電解二酸化マンガ粉末は、特にアルカリマンガ乾電池の正極活物質として使用される際には、電解二酸化マンガ粉末を円盤状またはリング状に加圧成形した粉末成形体として電池正極とする。

【0008】そのため放電反応の進行に従い速やかに電解液を粉末成形体深部まで供給するために比表面積が大きく粉末成形密度が小さいほうが望ましいと考えられた。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、特にアルカリマンガ乾電池の正極活物質として使用される電解二酸化マンガ粉末が、広い比表面積を有する電解二酸化マンガ粉末とその製造法を提供することを目的とするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、広い比表面積を有する電解二酸化マンガ粉末の発明を完成するに至った。さらに、この電解二酸化マンガ粉末を製造するに当たっては、電解二酸化マンガの電解工程において電解温度、電解液濃度の電解条件を検討した結果その製造法を完成するに至った。

【0011】すなわち、本発明の電解二酸化マンガ粉末は、最大粒子径が100μm以下、1μm以下の粒子の個数が15%未満で、かつそのメジアン径が20μm以上60μm以下の範囲にある電解二酸化マンガ粉末であって、該粉末を窒素中150℃で脱気した後、窒素とヘリウムの混合ガス吸着法により測定した比表面積が

50 m³/g以上であることを特徴とする電解二酸化マンガン粉末である。

【0012】さらに、該粉末を5 gを直径2 cmの円盤状に加圧成形した場合の粉末成形体密度 ρ が以下の関係式(1)の範囲にある電解二酸化マンガン粉末である。

$$\rho < (0.2 \times P + 2.5) \quad (1)$$

(ここで ρ は粉末成形体密度(g/cm³)、Pは粉末成形体を作製する際の圧力(ton/cm²)で、1 ≤ P ≤ 3である。)

また、電解二酸化マンガン粉末の製造方法は、2価マンガンの濃度が60 g/l〜80 g/l、硫酸の濃度が20 g/l〜60 g/l、温度が90℃以上である硫酸マンガンを硫酸の水溶液を電解液として、陽極と陰極を備えた電解槽内で、電解電流密度が50 A/m²以上の範囲で電解を行い、陽極上に電析固着した電解二酸化マンガンを析出物を剥離して得られる塊状の電解二酸化マンガンを粉砕した後、分級することによる。

【0014】以下、本発明についてさらに詳細に説明する。

【0015】電解二酸化マンガン粉末は、特にアルカリマンガンドライ電池の正極活性物質として使用される際には、電解二酸化マンガン粉末に導電性を付与するためにカーボン等を加えた混合粉末を円盤状またはリング状に加圧成形した粉末成形体として電池正極とする。これをさらに、電池を構成する円筒状のニッケル鍍金を施した鉄製の電池缶に挿入して電池を構成する。

【0016】本発明において、電解二酸化マンガン粉末の最大粒子径、1 μm以下の粒子の個数、メジアン径を定めているのは以下に述べる理由による。

【0017】すなわち、本発明で得られた電解二酸化マンガン粉末では、100 μmを超えるサイズの粉末が存在すると、電池缶内を傷つける結果、電池缶に施した鍍金を破損し露出した鉄と反応してガス発生などの原因となる。さらに電池負極となる亜鉛と、電池正極となる電解二酸化マンガン粉末を加圧成形してなる粉末成形体を、電気的に絶縁するためのセパレータの破損を招き、正極活性物質である電解二酸化マンガン粉末と電池負極である亜鉛が直接接触することになり電池の保存中に自己放電を生じ容量低下を招く。

【0018】また、1 μm以下の粒子は、導電性を付与するためのカーボンとの接触が不十分となりその個数が15%以上では利用できる電解二酸化マンガンの量が大きく損なわれることになる。

【0019】また、メジアン径が60 μmを超えるものは電解二酸化マンガン粉末の全表面積が低下し反応性が悪くなる。さらにメジアン径が20 μm未満の電解二酸化マンガン粉末は充填性が大きく損なわれる。

【0020】以上の理由により、本発明の電解二酸化マンガン粉末は、最大粒子径は100 μm以下、1 μm以

下の粒子の個数が15%未満、メジアン径は20 μm以上60 μm以下であることが必要である。

【0021】以上述べたように、本発明の電解二酸化マンガン粉末では、最大粒子径と1 μm以下の粒子の個数、さらにはメジアン径の規定が重要である。本発明の電解二酸化マンガン粉末の粒度については以下に述べる方法により測定した。

【0022】(最大粒子径、1 μm以下の粒子の個数、メジアン径の測定法) 本発明の製造法で製造された電解二酸化マンガン粉末を分散懸濁した溶液にレーザー光を照射し、その散乱光により測定する光散乱法(日機装社製、商品名：マイクロトラック)を用いて電解二酸化マンガン粉末の粒子径と個数の測定を行った。この方法では、分散懸濁した電解二酸化マンガン粉末の粒子径を測定し、電解二酸化マンガンの最大粒子径と1 μm以下の粒子の個数およびメジアン径を測定した。

【0023】前述したように特に大電流用アルカリマンガンドライ電池には、電解二酸化マンガン粉末の広い比表面積が必要である。本発明の電解二酸化マンガン粉末は広い比表面積を備えており、以下に述べる本発明の電解二酸化マンガン粉末の比表面積を測定する方法により確認した。また、粉末成形体密度 ρ を測定した。

【0024】(粉末比表面積の測定法) 本発明の製造法で製造された電解二酸化マンガン粉末を0.3 g採取し、バイレックスチューブ製の測定管に入れた後、流量20 cc/minの流量の窒素気流中150℃で40分間脱気を行い。

【0025】脱気終了後直ちに窒素-ヘリウム混合ガスを流入しながら測定管を液体窒素中に浸漬し吸着ガス量を測定する方法(柴田科学機械工業社製、商品名：自動表面積測定装置ASA-2000型)を用いて電解二酸化マンガン粉末の比表面積の測定を行った。

【0026】(粉末成形体密度 ρ の測定法) 本発明の製造法で製造された電解二酸化マンガン粉末を5 g採取し、直径2 cmの円筒状の金型に入れて、上下方向より1 ton/cm²または3 ton/cm²の圧力で加圧し得られたそれぞれの粉末成形体の厚みを測定し、さらに円盤状粉末成形体の直径から粉末成形体体積を算出し、粉末成形体の体積と重量から粉末成形体密度 ρ を求める方法により測定した。


【0027】本発明の電解二酸化マンガン粉末にあっては、1 ton/cm²または3 ton/cm²の異なる成形圧力で円盤状粉末成形体を作成し粉末成形体 ρ を求めた結果、1 ton/cm²の成形圧力において粉末成形体密度 ρ が2.7 g/cm³より小さい粉末成形体密度 ρ を有し、3 ton/cm²の成形圧力においては粉末成形体密度 ρ が3.1 g/cm³より小さい粉末成形体密度 ρ を有しており、以下に示す関係式(1)の範囲にある電解二酸化マンガン粉末である。

【0028】

$$\rho < (0.2 \times P + 2.5) \quad (1)$$

(ここで ρ は粉末成形体密度(g/cm^3)、 P は粉末成形体を作製する際の圧力(ton/cm^2)で、 $1 \leq P \leq 3$ である。)

さらに、本発明の製造法においては、2価マンガン(Mn^{2+})の濃度が $60\text{g}/\text{l} \sim 80\text{g}/\text{l}$ 、硫酸の濃度が $20\text{g}/\text{l} \sim 60\text{g}/\text{l}$ 、温度が 90°C 以上である硫酸マンガンと硫酸の水溶液を電解液として、陽極と陰極を備えた電解槽内で、電解電流密度が $80\text{A}/\text{m}^2$ 以上 *



このため、電解液中の Mn^{2+} 濃度が $40\text{g}/\text{l}$ 未満と少なくかつ硫酸濃度が $60\text{g}/\text{l}$ を超える場合は、陽極上への Mn^{2+} 供給不足が発生する結果、電解電圧の上昇を引き起こし陽極上で酸素発生を招き効率が低下する。

【0031】また、 Mn^{2+} 濃度 $80\text{g}/\text{l}$ より高い場合には電解二酸化マンガ林中に構造の異なる $\beta\text{-MnO}_2$ が生成する。

【0032】また、硫酸濃度が $20\text{g}/\text{l}$ より低くさらに Mn^{2+} 濃度が $20\text{g}/\text{l}$ より低い場合には電解二酸化マンガ林中にアルカリ電位の低い $\beta\text{-MnO}_2$ が生成する。さらに硫酸濃度 $60\text{g}/\text{l}$ より高い場合においては電解電圧の上昇を引き起こし陽極上で酸素発生を招き効率が低下する。

【0033】電解二酸化マンガンは、本発明における電解液濃度よりさらに広い範囲で電解生成可能であるが、本発明の広い比表面積もつ電解二酸化マンガン粉末を得るためには、電解液中の Mn^{2+} 濃度と硫酸濃度を規定する必要があり、その範囲は2価マンガン(Mn^{2+})の濃度が $60\text{g}/\text{l} \sim 80\text{g}/\text{l}$ 、硫酸の濃度が $20\text{g}/\text{l} \sim 60\text{g}/\text{l}$ である。

【0034】本発明の製造法における電解温度は 90°C 以上、及び電解電流密度は $50\text{A}/\text{m}^2$ 以上で行うことが必須である。この理由は、電解温度が 90°C 未満、および電解電流密度が $80\text{A}/\text{m}^2$ 未満の場合は電解二酸化マンガン粉末の比表面積が不十分であり、本発明の目的を達成することができないからである。

【0035】なお、本発明の製造法においては、電解二酸化マンガンの電解製造における陽極板はチタンを用いているが、他のチタン合金、鉛板、黒鉛板であっても適用できることはいうまでもない。また電極上に析出した電解二酸化マンガンは衝撃により剥離することから、耐衝撃性の優れたチタンあるいはチタン合金がより望ましい。

【0036】また本発明の製造法における粉砕方法は、粗粉砕としてジョークラッシャーにより1辺が 3cm から 5cm の塊状物に粉砕し、さらに微粉砕を行うためにロール粉砕機により粉砕を行う。その後乳鉢によりさらに粉砕を行った。さらに必要に応じて乾式ボールミル粉砕も併用した。

*の範囲で電解を行い、陽極上に電析固着した電解二酸化マンガン析出物を剥離して得られる塊状の電解二酸化マンガンを粉砕した後、分級することにより電解二酸化マンガン粉末を製造する。これは以下に述べる理由による。

【0029】電解二酸化マンガンは、以下の反応式(3)に従い電解により陽極上に析出する。

【0030】

【0037】この粉砕においては、粗粉砕のジョークラッシャー以外にジャイレートクラッシャー等での粉砕も可能である。さらに乳鉢による粉砕の他に湿式ボールミル粉砕、臼(ミル)粉砕などが適用可能であることは言うまでもない。また分級方法においてはふるいによる他に粉砕して得られた電解二酸化マンガン粉末をさらに純水中に分散し沈降粉末をろ過し 70°C 気流中で乾燥を行うことにより微粉末をさらに除去することが出来るのでより好ましい。さらに、特にアルカリマンガン乾電池用途に限っては、電解二酸化マンガン粉末をさらに Na_2CO_3 あるいは NaOH 水溶液中にて中和し水洗・乾燥が行われるがそのような操作が行われる場合であっても本発明が適用でき、これらに限定されるものではない。

【0038】

【実施例】以下本発明を実施例及び比較例により詳細に説明する。

【0039】実施例1

電解二酸化マンガンの製造に際しては、加温装置を設けた内容積 20リットル の電解槽に陽極としてチタン板、陰極として黒鉛板をそれぞれ向かい合うように懸垂せしめ、電解槽上部より硫酸マンガン溶液を補給する為の管を設けたものを使用した。

【0040】電解補給液としては硫酸マンガン溶液を用い、この溶液を前記電解槽に注入しながら、電解するに際して、電解中の電解液の組成が2価マンガン濃度 $70\text{g}/\text{l}$ 、硫酸濃度 $50\text{g}/\text{l}$ となるように調整し、電解槽の温度を 95°C に保ち、電流密度 $100\text{A}/\text{m}^2$ で行った。

【0041】10日電解した後、電解二酸化マンガンが電着した陽極チタン板を取りだし純水にて洗浄後、陽極チタン板上に析出固着した電解二酸化マンガンを打撃により剥離し、得られた塊状物をジョークラッシャーにより粗粉砕しさらにロールミル粉砕機により細かく粉砕し、その後乳鉢により粉砕を行った後、目開き 200メッシュ のふるいにて分級し、電解二酸化マンガン粉末を得た。

【0042】このようにして得られた電解二酸化マンガン粉末の粒度は、溶媒を純水として粉末を懸濁しそこにレーザー光を照射する光散乱法(日機装社製、商品名: マイクロトラック)を用いて測定した結果、最大粒子径

が $90\mu\text{m}$ でかつ $1\mu\text{m}$ 以下の粒子の個数が9%で、かつそのメジアン径が $52\mu\text{m}$ であった。

【0043】この電解二酸化マンガン粉末 0.3g を採取し、パイレックスチューブ製の測定管に入れた後、流量 $20\text{cc}/\text{min}$ の流量の窒素気流中 150°C で40分間脱気を行い、脱気終了後直ちに窒素-ヘリウム混合ガスを流入しながら測定管を液体窒素中に浸漬し吸着ガス量を測定する方法（柴田科学機械工業社製、商品名：自動表面積測定装置ASA-2000型）を用いて電解二酸化マンガン粉末の比表面積の測定を行った結果、比表面積は $68\text{m}^2/\text{g}$ であった。

【0044】さらに、この電解二酸化マンガン粉末を 5g 採取し、直径 2cm の円筒金型に入れ上下より $1\text{ton}/\text{cm}^2$ 加圧して成形した粉末成形体の厚さを測定し、成形圧 $1\text{ton}/\text{cm}^2$ で成形した粉末成形体密度 ρ を算出した。さらに、該粉末を別に 5g 採取し、直径 2cm の円筒金型に入れ上下より $3\text{ton}/\text{cm}^2$ 加圧して成形した粉末成形体の厚さを測定し成形圧 $3\text{ton}/\text{cm}^2$ で成形した粉末成形体密度 ρ を算出した。

【0045】この電解二酸化マンガン粉末の粉末成形体密度 ρ は、成形圧力 P が $1\text{ton}/\text{cm}^2$ の場合 $2.62\text{g}/\text{cm}^3$ 、 $3\text{ton}/\text{cm}^2$ の場合 $2.96\text{g}/\text{cm}^3$ であった。

【0046】この電解二酸化マンガン製造条件と最大粒子径、 $1\mu\text{m}$ 以下の粒子の個数、メジアン径、比表面積、粉末成形体密度の測定結果を表1に示す。以下の実施例2～9及び比較例1～3においても、電解二酸化マンガン製造条件および測定結果を同様に表1に示す。

【0047】実施例2～実施例4

表1に示されている電解条件を採用し、実施例1と同様の方法で電解二酸化マンガンを製造した。測定結果を表1に示す。

【0048】実施例5

2価マンガン濃度を $60\text{g}/\text{l}$ 、硫酸濃度を $60\text{g}/\text{l}$ 、電解温度を 90°C 、電解電流密度を $60\text{A}/\text{m}^2$ とした以外は実施例1と同様の方法でおこない、さらにボールミルによる乾式粉碎を12時間おこない電解二酸化マンガン粉末を得た。その結果を表1に示す。

【0049】実施例6～9

表1に示されている電解条件を採用し、実施例5と同様の方法で電解二酸化マンガンを製造した。測定結果を表1に示す。

【0050】比較例1

表1に示されている電解条件で、実施例1と同様の方法でおこない、さらにボールミルによる乾式粉碎を12時間おこない電解二酸化マンガン粉末を得た。その結果を表1に示す。

【0051】比較例2

表1に示されている電解条件で、実施例1と同様の方法で電解二酸化マンガン粉末を得た。その結果を表1に示す。

【0052】比較例3

表1に示されている電解条件で、実施例1と同様の方法でおこない、さらにボールミルによる乾式粉碎を24時間おこない電解二酸化マンガン粉末を得た。その結果を表1に示す。

【0053】

【表1】

実施例 及び 比較例	電解二酸化マンガン電解条件				電解二酸化マンガン粉末			電解二酸化マンガン粉末性能		
	マンガン 濃度 (g/l)	硫酸 濃度 (g/l)	電流密 度 (A/cm ²)	電解 温度 (℃)	最大粒子 径 (μm)	1 μm以下 の個数 (%)	メジアン径 (μm)	比表面積 (m ² /g)	粉末成形体密度 ρ (g/cm ³)	
									成形圧 P 1 ton/cm ²	成形圧 P 3 ton/cm ²
実施例 1	70	50	100	95	90	9	52	68	2.62	2.98
実施例 2	70	60	80	95	88	6	58	64	2.68	2.98
実施例 3	70	40	50	90	90	6	52	58	2.60	2.89
実施例 4	80	50	100	95	92	8	58	62	2.66	3.02
実施例 5	60	60	60	90	80	12	38	52	2.64	3.00
実施例 6	80	40	100	95	95	2	42	58	2.65	3.02
実施例 7	60	50	100	95	80	10	32	60	2.64	2.98
実施例 8	80	60	120	90	75	18	25	72	2.45	2.98
実施例 9	60	40	70	98	70	18	31	58	2.62	2.92
比較例 1	20	80	40	90	75	21	45	47	2.85	3.08
比較例 2	40	80	40	98	105	0	65	41	2.66	3.05
比較例 3	90	10	80	95	90	18	42	27	2.68	3.08

表1から明らかなように、実施例1乃至9において作製された電解二酸化マンガン粉末はいずれも、最大粒子径が100 μm以下、1 μm以下の粒子の個数が15%未満、メジアン径が20 μm以上60 μm以下であり、いずれも、その比表面積は50 m²/gを超えるものである。さらに、1 ton/cm²及び3 ton/cm²で成形した場合の粉末成形体密度ρは全て以下に示す関係式(1)の範囲にあることが分かる。

【0054】

$$\rho < (0.2 \times P + 2.5) \quad (1)$$

(ここでρは粉末成形体密度(g/cm³)、Pは粉末成形体を作製する際の圧力(ton/cm²)で、1 ≤ P ≤ 3である。)

一方、比較例1乃至3において作製された電解二酸化マンガン粉末は、いずれも最大粒子径が100 μm以下であるが、比較例1は1 μm以下の粒子の個数が21%で*

*あり、比較例3はメジアン径が15 μmであり、比表面積はいずれも50 m²/g未満であり本発明の比表面積より小さい。本発明の電解二酸化マンガン粉末の比表面積は電解電流密度が高いものが大きく、より望ましくは80 A/m²での電解電流密度により作製されることが望ましい。

【0055】

- 30 【発明の効果】以上説明したように、本発明による電解二酸化マンガン粉末及びその製造法により得られた電解二酸化マンガン粉末は、従来ない広い比表面積を有し、特許で特許の電解二酸化マンガン粉末であって、特にアルカリマンガン乾電池に用いることによってアルカリマンガン乾電池の大電流放電容量を著しく向上することが期待出来る。またその製造法は経済性にすぐれ、著しく生産性を向上することが出来る。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4G048 AA02 AB01 AB02 AC06 AD04
AE05
4K021 AB18 BA04 BB01 BB03 BB05
DA10
5H050 AA08 AA19 BA03 BA04 CA05
FA17 GA05 GA11 HA00 HA05
HA07 HA08 HA10 HA14 HA15
HA17